

RUBBER PAINT – GUMOVÁ FARBA



Typ: Gumová farba na strechy (zinkové, plechové, kovové), kovové a drevené povrchy. Matná. Je charakteristická vysokou odolnosťou voči poveternostným podmienkam, mechanickému poškodeniu, UV- žiareniu, vlhkosti, teplotným zmenám. Je umývateľná (odolnosť voči oterom – 1. trieda podľa SSTC EN 13300) Nepraskavá a zároveň zamedzuje praskaniu spodnej plochy v prípade deformácie (napr. zoschnutím) Vrstva je vysoko odolná voči opotrebeniu (odery) a vode. Má veľmi dobrú nanášaciu schopnosť a paropriepustnosť (umožňuje povrchu dýchať). Lahko sa nanáša a veľmi dobre a rýchlo schne.

Oblasť nanášania: Farba je určená na ochranu dekoratívnych bridlíc, dláždic, ondulínu, pozink železa, hliníka, ošetrovaného a neupraveného železa, azbesto-cementu, betónu, plynobetónu, penobetónu, tehál, omietnuté povrchy, lepenky, cementové dosky, drevotriesky, drevené povrchy, sadrokartón, tapety ... Určená pre externé a interné nátery.

Výdatnosť nanášania jednej vrstvy,
g/m²

100 – 200. V závislosti od povrchu a spôsobu nanášania.

Riedenie

Voda (riedenie max. množstvo vody je 5% z celkovej hmotnosti farby)

Spôsob nanášania

Nanáša sa štetcom, váľčekom alebo spray pištoľou

Doba schnutia pri teplote (20±2) °C a priemernej vlhkosti (65±5) %

Max. 2 hodiny. V závislosti od podkladu je možné ďalšiu vrstvu nanášať po zaschnutí prvej vrstvy. Čas schnutia sa predlžuje v závislosti od poklesu teploty a zvýšenia relatívnej vlhkosti vzduchu Biela (základná A a základ. C), hnedá, červenohnedá, zelená, svetlozelená, tmavomodrá, mudra, svetlomodrá, sivá, višňová, čierna, khaki, žltá, červená.

Farba

A(základná) a C (polopriehľadná) je farebná/tieňovaná podľa NCS farebnej škály

Farebná báza

Obsah sušiny %

52-54 v závislosti od farby (SSU ISO 3251)

Hustota, g/cm³

cca 1,27 - 1,3 v závislosti od farby (SSU ISO 2811-1)

Stupeň lesku, GU (jednotka lesku)

Max 10 GU ak 85° (matná, G₃, SSU EN 1062-1)

Granulácia (veľkosť častíc), um

Max. 30 (jemno zrná, S₁, SSU EN 1062-1)

Abrázia vlhkosti

Odolná voči opakovanému/častému umyvaniu (1. trieda podľa SSU EN 13300)

Štandard Ukrajín EN 1062-1

G₃ E₂ S₁ V₀ W₀ A₀ C₀

Skladovanie

Skladujte a prevádzajte v originálnych, dobre uzavretých kontajneroch pri teplote od +5 °C do +35 °C, mimo dosahu detí. Chránite pred priamym slnečným svetlom a otvoreným ohňom.

Doba záruky – 18 mesiacov od dátumu výroby


CHRÁŇTE PRED MRAZOM!

Balenie

Plastikové vedierko: 1,2 kg, 3,5 kg, 6 kg, 12 kg

Tel/fax: +38(0542) 650-621. Address: Ukraine, Sumy 40000, I. Piddubnoho, 25.

<http://farbex.com.ua>

**Návod na použitie:****Návod na použitie**

- pred nanášaním by mal byť povrch čistý a suchý, očistený od prachu, nečistôt, korózie, olejov, mastnôt, opadávajúcej farby.
- Pri bridlicových, zinkovaných, kovových a hliníkových povrchoch nie je potrebný podkladový náter
- Železo môže byť natierané bez podkladového náteru, ale pre trvácnejšiu odolnosť odporúčame natrieť základovou farbou Primer GP-021 TM «Farbex».
- pre optimálnu absorpciu a zamedzenie nadmernej absorpcii odporúčame ošetriť povrch penetračným náterom Primer TM Farbex
- povrchy pokryté machom, plesňou, škodcami odporúčame najprv očistiť a ošetriť antiseptikom na drevené povrchy TM «Farbex»

Aplikácia/nanášanie

- Pred použitím farbu dôkladne premiešajte, ried'te vodou (max. 5% z celkovej hmotnosti farby).
- Nanášanie náterov odporúčame pri teplote od + 10°C do + 30°C a vlhkosti vzduchu max. 80%.
- Farbu nanášame v 2 – 3 vrstvách štetcom, váľčekom alebo spray pištolou.
- ďalšiu vrstvu nanášajte až po úplnom zaschnutí predchádzajúcej.
- Nenášajte farbu za priameho slnečného žiarenia, silného vetra, a vysokej vlhkosti vzduchu. Neodporúčame nanášať farbu na horúce povrchy.

Čistenie náradia

Očistite zbytok farby z náradia prúdom tečúcej vody aby ste predišli zaschnutiu. Zvyšky zaschnutej farby môžu byť očistené mechanicky

BEZPEČNOSŤ

Nemiešajte s riedlom a rozpúšťadlami. Pri kontakte s pokožkou umyte vodou. VOC zloženie zodpovedá reg. 2004/42/EC Kat. A/d (WB): 130 g/l. Dodržiavajte pri práci bezpečnosť a minimalizujte priamy kontakt s produktom.

Produkt spĺňa zdravotné a bezpečnostné certifikáty min.zdravie Ukraine.

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA**

Nevlievajte do odtokov, vodných nádrží alebo pôdy! Nespotrebované zvyšky farby a prázdne plechovky sa recyklujú ako bežný stavebný odpad.