

Technický list

SLOVAKRYL

PND 01 - 3005 - 91 S
JK 246 260 05 0...

Zloženie: Slovakryl je zmes pigmentov a plnidiel, vo vodnej disperzii kopolymérneho pojiva s prídavkom aditív a pigmentov.

Použitie: Slovakryl sa používa na vonkajšie a vnútorné nátery dreva, drevovláknitých a drevotrieskových materiálov, minerálnych podkladov (napr. omietka, betón, azbestocement, kameň, ...), papiera, sádkartónu a pod..
Je vhodný aj na nátery kovových predmetov pokiaľ je kov ošetrený vhodným antikoróznym základom a nie je vystavený extrémnym poveternostným vplyvom.

Návod na použitie: Slovakryl plní súčasne funkciu podkladovej i vrchnej farby.
Drevené materiály pred použitím vrchného náteru natrieť Slovakrylom extra základ (alebo Slovakrylom – nariadeným vodou v pomere 1:1) a po zaschnutí prebrúsiť brúsnym papierom č. 100–120.
Kovové predmety natrieť antikoróznym prípravkom a nechať zaschnúť.
Minerálny podklad a porézne stavebné materiály (dostatočne vyzreté, pevné a nedrobivé) pred použitím vrchného náteru natrieť Slovakrylom – nariadeným vodou v pomere 1:1.
Pred použitím obsah dôkladne premiešajte a pri natieraní väčších plôch zjednotíte odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Teplota podkladu a prostredia nesmie klesnúť pod 10 °C.
Nie je vhodný na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou. Použité pomôcky ihneď umyte vodou.

Farebné odtiene: Slovakryl sa vyrába v jednej akosti v nenormalizovaných odtieňoch: 0100 - biely, 0111 - šedý, 0199 - čierny, 0220 - svetlohnedý, 0230 - hnedý, 0240 - tmavohnedý, 0250 - palisander, 0610 - béžový, 0660 - oker, 0840 - červenohnedý, 0431 - modrý pastel, 0440 - modrý, 0456 - tmavomodrý, 0515 - svetlozelený, 0530 - zelený, 0551 - tmavozelený, 0615 - svetložltý, 0620 - žltý, 0625 - tmavožltý, 0750 - oranžový, 0814 - svetločervený, 0815 - červený, 0849 - červeň višňová, 0321 – fialový, 0110 svetlošedý,. Ďalšie odtiene po dohode s odberateľom.

Riedenie: Vodou.

Výdatnosť: $6 \div 9 \text{ m}^2 / \text{kg}$ na jednu vrstvu

Technické údaje: *Vlastnosti v kvapalnom stave*
Vzhľad: farebná homogénna suspenzia, je dovolená tvorba usadeniny, oddelenie spojiva.
Výtokový čas F6, (20 °C / 50 % RV): min. 40 s
Obsah neprchavých zložiek, (2 hod. / 105 °C / 2 g): min. 45 %

Vlastnosti pri zasychaní

Zasychanie bez otisku

max.4 hod/200g

Vlastnosti zaschnutého náteru

Vzhľad: hladký, zliaty, polomatný až hodvábne matný

Kryvosť :

stupeň 1

Zlievateľnosť :

stupeň 4

Roztierateľnosť :

stupeň 1

Prilnavosť :

stupeň 3 ÷ 4

Iné vlastnosti

Hustota (20 °C):

min.1,10 g.cm⁻³

Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby

Horľavosť: Slovakryl nie je horľavá kvapalina.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / S – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, č.t.:042/4455151

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“