

ADLER Legno- Öl

50880 ff

Univerzálny olej na nábytok a interiér pre domácich majstrov a remeselné použitie.


POPIS PRODUKTU

Popis

Rýchloschnúci ošetrojúci olej pre povrchovú úpravu listnatých a ihličnatých drevín. Produkt s veľmi dobrou schopnosťou prieniku do dreva, vynikajúce zvýraznenie textúry dreva, veľmi dobrá plnivosť a odolnosť voči vode a príjemný na dotyk. Antistatický.

Sušenie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie).

Špeciálne vlastnosti Skúšobné normy




- **DIN 53160/1 a DIN 53160/2** Odolnosť voči slinám a potu.
- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnosť hračiek, Migrácia určitých elementov (neobsahuje ťažké kovy)
- **BGR 181** (predtým ZH 1/571) a **DIN 51130: trieda protišmykovosti R10**
- ADLER Legno-Öl 50880 je podľa ofic. posudku (č. 403.400) posúdený ako nie samovznietivý!
- Produkt testovaný na emisie podľa zásad Nemeckého inštitútu stavebnej techniky (DIBt).
- **Povrchová úprava vhodná pre priamy styk s potravinami:** ADLER Legno-Öl môže byť podľa potvrdenia inštitútu OFI Technologie & Innovation GmbH použitý na povrchovú úpravu drevených predmetov, ktoré môžu prechodne prísť do styku aj s potravinami.
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

Obsah látok

Modifikované rastlinné oleje, vosky, kyselina kremičitá, jemne aromatické izoparafíny, sikaťiva bez obsahu olova a kobaltu.

Oblasti použitia



- Na bežne namáhané plochy pri výrobe nábytku a interiérového zariadenia, ako napr. spálne a obývacie izby.
- Kvôli možnému zápachu naniesť tento produkt do vnútorných priestorov nábytku a skriň iba raz a tenko.

10-19 (nahrádza 10-18) ZKL 7006

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel.: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/51 99 622, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odličňov a stupňov lesku vyhradená.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Nanesený olej nechať pôsobiť niekoľko minút, a potom zotrieť prebytok bavlnenou handričkou alebo kľbkom gázy v smere drevných vlákien. Zabrániť vytváraniu olejového filmu!
- **POZOR:** Pri nanášaní je potrebné dbať na rovnomerné brúsenie, ako aj rovnomerný nános oleja!

Postup nanášania



Spôsob nanášania	Nádobková pištoľ	Natiera- nie	Valče- kovanie	Stieranie
Tryska (mm)	1,5	-	-	-
Striekací tlak (bar)	3 - 4	-	-	-
Množstvo na nanášanie (g/m ²)	cca 30 - 50	-	-	-
Výdatnosť na nános (m ² /l)	-	cca 15 - 30		

Produkt je pripravený na spracovanie.

Tvar, vlastnosti a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Následná úprava	po cca 4 hod.
Preschnutý	po cca 7 dňoch

Uvedené doby sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu dreveniny, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Aby sa docielilo bezchybné schnutie, je potrebné dobre vetrať. Slabá výmena vzduchu, napr. kvôli hustému stohovaniu predlžuje sušenie.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia predĺžiť.


U drevín bohatých na extraktívne látky (ako napr. dub, iroko) môže dôjsť k predĺženiu doby schnutia.

Čistenie náradia




80025

S ADLER Legno-Reiniger 80025.

PODKLAD	
Druhy podkladu	Jemno- a hrubopórovité listnaté a ihličnaté dreviny
Vlastnosti podkladu	Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. Musí byť zbavený prachu z dreva. Je potrebné vykonať skúšku vhodnosti náteru na podklad.
Vlhkosť dreva	Listnaté dreviny: 12 % ± 2 % Ihličnaté dreviny: 15 % +/- 2 %
Príprava podkladu	Nábytok: Prebrúsiť zrnitosťou 180 - 240, očistiť. Drevené a parketové podlahy: Prebrúsiť zrnitosťou 100 - 150, očistiť.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
Základovanie	1x ADLER Legno-Öl 50880 ff Medzisušenie: cca 4 hod.
Medzibrúsenie	Lahké medzibrúsenie: zrnitosťou 280 – 360 Brúsny prach odstrániť.
	
Vrchná vrstva	1x ADLER Legno-Öl 50880 ff
ČISTENIE & OŠETROVANIE	
Čistenie & ošetrovanie	Čistenie vodou, s CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 alebo jemným prostriedkom na čistenie domácnosti. Pri znečistení masnotou použiť ADLER Legno-Reiniger 80025. Čistenie je možné najskôr po 14 dňoch od nánosu oleja. Pre oživenie vzhľadu a renováciu naniesť 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a prebytok odstrániť. Prosím, dodržujte našu smernicu „ Návod na ošetrovanie nábytku upraveného s ADLER Legno-Öl, resp. s ADLER Legno-Color “ a našu smernicu „ Návod na ošetrovanie podláh upravených s ADLER Legno-Öl, resp. ADLER Legno-Color .“ Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosť balenia	750 ml, 2,5 l a 5 l
Farebné odtiene	Bezfarebný 50880 Biely 50881
	<ul style="list-style-type: none"> Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa so zvoleným systémom povrchovej úpravy odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade.
Ďalšie produkty	ADLER Legno-Reiniger 80025 ADLER Legno-Pflegeöl 50882 CLEAN Möbelreiniger 96490 CLEAN Parkettreiniger 42198

ĎALŠIE POKYNY

Životnosť/skladovanie

Balenie 750 ml a 2,5 l:
Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale.

Balenie 5 l:
Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Obsah použitého balenia odporúčame preliať do menšej nádoby, aby sa predišlo želírovaniu/tvorbe kože.

GISCODEÖ 60

Technicko-bezpečnostné údaje

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na webovej stránke **www.adler.sk**.

Spracovanie výrobku v striekacích kabínach, ktoré sú znečistené sprejovým prachom obsahujúcim nitrocelulózu, je vzhľadom na nebezpečenstvo samovznietenia zakázané!
